

Nature N-IO750



Produktbeskrivning

Beskrivning	Ej antändlig, djupt verkande, lösningsmedelsinnehåll olja.
-------------	--

Användningsområde

Beskrivning	Nästan alla träslag inomhus. Till exempel trä- och korkmattegol, möbler, arbetsytor, trätak, träbeläggning, industriparkett, trappor, etc. Även tropiskt trä eller trä rikt på extraktivämnen kan bestrykas utan särskild förbehandling. Produkten är lämplig för förbehandling av ytor som ska färgsättas med NatureColor N-UO760-____. Kan även blandas med denna produkt för att få laserande färgtoner.
-------------	---

Produktdata

Produktkod	N-IO750
Förpackningsstorlek	5l 750 ml
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	15 ± 2
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 2 år

Förbehandling av underlag

	Obehandlade träytor Golven Möbler	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	---	--------------------------------------

Bearbetning

	Rör om ordentligt!
	Applicera produkten i riklig mängd med hjälp av exempelvis pensel, roller, svamp, sprutpistol. (max. 35°C) Under de 60 minuter som exponeringstiden varar måste ställen där träet absorberar oljan genast bättras på, för att du ska kunna uppnå en tillräcklig skyddsverkan och förhindra fläckar. Efter exponeringen måste överskottet noggrant avlägsnas, t.ex. med en gummiskrapa eller en borste. Kontrollera på förhand att verktygen är oljebeständiga och inte färgar av sig. Överflödiga oljan gnids in med en luddfri bomullsduk. Resterna kan också arbetas in maskinellt med slipdyna. Golven efterpoleras med en fin, mjuk slipdyna 24 timmar efter att överskottet avlägsnats. Detta ökar hållbarheten avsevärt.

Applicering

Täckförmåga per arbetsförlopp (m ² /l)	8-15
---	------

Torktid @ 20°C

slipbar	från 12 timmar
inledande, lätt belastning	från 24 timmar
fullt uthärdad, genomhärdad	från 7 dagar
Exponeringstid med rikt överskott	60 minuter

Provningsstandarder

	DIN 68861/1C Kemisk påfrestning på möbelytor.
	EN 71-3 Migration av lösliga tungmetaller
	DIN 53160 del 1 och 2 Beständighet mot saliv och svett
	Byggprodukter som uppfyller tyska institutet för byggnadstekniks (DIBT) tekniska regler. För bygghälsor som parkett, trappor etc. går det att ansöka om CE-märkning. AgBB-godkännande för användning på parkett- och trägolv enligt DIN EN 14342.
	Tox Control - Sigillet för emissionsfattiga lackeringar.

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta fräntar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företags allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-08-17 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919