

EasyfitColor

(ICLA 151.21/01)

EC-P330

Toote kirjeldus	
Kirjeldus	Ühekomponentne, lahustiga lahjendatav nitrotselluloosi baasil valge kruntvärv.

Kasutusala	
Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Optimeeritud suletud pooridega lakikihtide jaoks.

Toote andmed	
Toote kood	EC-P330
Mahuti suurus	20 kg 5 kg
Tarneviskoossus DIN 4 mm (sek)	78 ± 10
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 2 aastat

Aluspindade eeltöötlus	
Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
Eksootilised / komponendirikkad puidud	Eelnevalt isoleerida Quantum Q-IS160 või Solido S-IS130-ga.

Töötlemine	
	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid	
Lahjendamine	TNC 9101-M (950.02) normaalne kuivamine

Aplikatsioon			
Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	110-130	
Düüsi läbimõõt (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28	
Vedeldi lisamine (%)	20 - 50	20 - 50	10-20
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	14 - 20	14 - 20	20-30
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m2)	140 - 160	140 - 160	140 - 160
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m2/l)	4 - 5	4 - 5	6-7

Kuivamisaeg @ 20°C	
tolmukuiv	alates 15 minutist
puutekuiv	alates 50 minutist
lihvitav	alates 4 tunnist

Kiirendatud kuivamine	
Ooteaeg ruumitemperatuuril	10 minutit
Kuumõhkuivatus 40°C juures	15 minutit
Kuumõhkuivatus 60°C juures	15 minutit
Jahutamine ruumitemperatuuril	10 minutit

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-08-16 / 4