

Easyfit E-T250-90



Produktbeskrivelse

Beskrivelse	Enkomponent, opløsningsmiddelfortyndbar klarlak på NC basis.
-------------	--

Anvendelsesområde

Beskrivelse	Næsten alle træmøbler til indendørs brug.
-------------	---

Produktdata

Produktkode	E-T250-90
Pakningsstørrelse	5l 20 l
Leveringsviskositet DIN 4 mm i sek.	35 ± 2
Holdbarhed - original bøtte lukket	min. 2 år

Glansgrader

Produktnummer	Glanstrin	DIN 67530 60° vinkel
E-T250-90	med højglans	90 ± 2

Forbehandling Underlag

	Rå træflader. Trinvis træslibning. Fjern omhyggeligt slibestøv. Børst grovporede træsorter af.	P120, P150, P180
	Bejdsede træflader	Slib før bejdsning.
	lukket pore lag	Luk porer med flere gange påføring med fyldgrunder i Easyfit-serien.
	Eksotiske træsorter / træsorter rige på indholdsstoffer Træ eller MDF i vådrum	Forinden isoleres med Quantum Q-IS160 eller Solido S-IS130.

Forarbejdning

	Rør godt op!
	Bland og påfør produktet som anført under "Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer".

Hærdere, fortyndere, tilsætningsstoffer

	Fortynding	TNC 9100-M normal tørring
--	------------	---------------------------

Påføring

Sprøjtetryk (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dysetørrelse (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Fortyndertilsetning (%)	5-10	
Forarbejdningviskositet DIN 4 mm (sek.)	25	35
Påføringsmængde pr. applikation (g/m2)	100-120	120
Rækkeevne pr. påføring (m2/l)	6-9	8

Tørretid @ 20°C

støvtør	fra 15 minutter
berøringstør	fra 30 minutter
transportegnet	fra 2 timer
kan slibes	fra 1 time

Prøvningsstandarder

	DIN 68861/1B Kemisk belastning på møbeloverflader
	Velegnet til tætningsprofiler iht. Rosenheimers retningslinjer
	Tox Control - Mærket for emissionsfattige lakeringer

Produkter fra AkzoNobel Wood Coatings produceres udelukkende til professionelle brugere, der har basal viden om behandling og brug af kemiske/tekniske produkter til overfladebehandling. De i databladene angivne forarbejdnings-anvisninger vedrørende vores produkters kvaliteter skal betragtes som uforbindende anbefalinger og udgør ikke nogen garanti. De er baseret på vores forsøgsserier og erfaringer og har til formål at gøre arbejdet lettere for vore kunder. Enhver mulig afvigelse fra de ideelle arbejdsbetingelser ligger inden for vore kunders ansvarsområde og kan påvirke (slut-) resultatet. Dette fritager ikke kunden for sin forpligtelse til at kontrollere produktet og dets egnethed til den overflade, der skal behandles. Dette kan gøres ved at afsætte en prøve. Ved tvivl om håndteringen eller forarbejdningen af det købte produkt giver vores konsulenter og teknikere gerne råd. Selvfølgelig garanterer AkzoNobel en upåklagelig kvalitet i henhold til de respektive produktspecifikationer, dog er køber alene ansvarlig for brugen af de leverede produkter. Såfremt vi ikke udtrykkeligt og skriftligt har lovet specifikke egenskaber og egnetheder for produkterne til et kontraktmæssigt bestemt anvendelsesformål, er en anvendelsesteknisk rådgivning eller oplysning i hvert tilfælde uforbindende og uden garanti, om end den er givet efter bedste vidende. AkzoNobel hæfter for kundernes anvendelse af dets produkter i henhold til de Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som kunderne hermed gøres opmærksom på. Det til enhver tid aktuelle Tekniske Datablad kan hentes på vores hjemmeside. Når et nyt oplag fremkommer, ophører de hidtidige Tekniske Datablade med at have gyldighed. Status: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● D-40721 Hilden ● Tyskland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919