

## EasyfitColor

(ICLA 250.52.50/01)

### EC-T430-50



#### Gaminio aprašymas

|              |                                                                                              |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Vieno komponento, skiedžiami tirpikliu, baltai pigmentuoti, dažai nitroceliuliozės pagrindu. |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Taikymo sritis

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Apibūdinimas | Beveik visų tipų vidaus mediniai baldai. |
|--------------|------------------------------------------|

#### Gaminio duomenys

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Prekės kodas                               | EC-T430-50   |
| Talpyklos dydis                            | 20 kg        |
| Pradinė klampa DIN 4 mm, sek.              | 70 ± 10      |
| Galiojimo trukmė – uždaryta originali tara | maž. 2 metai |

#### Blizgumo laipsniai

|                 |                |                      |
|-----------------|----------------|----------------------|
| Gaminio numeris | Blizgumo lygis | DIN 67530 60° kampas |
| EC-T430-50      | blizgus        | 50 ± 2               |

#### Pagrindo paruošimas

|  |                                                               |                                                                             |
|--|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Žaliavinės medienos paviršiai Laipsniškas medienos šlifavimas | P120, P150, P180                                                            |
|  | uždarytų porų dangos                                          | Poras uždarykite kelis kartus užnešdami „Easyfit“ serijos skaidraus grunto. |
|  | Egzotiška / turinti daug ekstraktų mediena                    | Iš anksto izoliuoti naudojant „Quantum Q-IS160“ arba „Solido S-IS130“.      |

#### Paruošimas

|  |                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------|
|  | Gera išmaišyti!                                                             |
|  | Gaminį maišyti ir užnešti, kaip nurodyta „Kietiklio ir skiediklio priedai“. |

#### Kietiklio ir skiediklio priedai

|  |           |                                       |
|--|-----------|---------------------------------------|
|  | Skiedimas | TNC 9102-F (950.02) greitai džiuantis |
|--|-----------|---------------------------------------|

#### Užnešimo metodas

| Purškimo slėgis (bar)         | 1.5-3.0 | 110-130   |         |
|-------------------------------|---------|-----------|---------|
| Purkštuko dydis (mm)          | 1.6-2.0 | 0.23-0.28 |         |
| Skiediklio kiekis (%)         | 15 - 40 | 15 - 40   | 15-30   |
| Darbinė klampa DIN 4mm (sek.) | 13 - 18 | 13 - 18   | 18-20   |
| Užnešamas kiekis (g/m2)       | 120-150 | 120-150   | 120-150 |
| Padengiamas plotas (m2/l)     | 5 - 7   | 5 - 7     | 6-8     |

#### Tempo di essiccazione @ 20°C

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| sausas nuo dulkių       | nuo 15 minučių |
| sausas paliesti         | nuo 50 minučių |
| paruoštas transportuoti | nuo 12 valandų |

#### Forsuotas džiovinimas

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Ramybės laikotarpis kambario temperatūroje | 20 minučių |
| Džiovinimas karštu oru esant 40 °C         | 20 minučių |
| Džiovinimas karštu oru esant 60 °C         | 20 minučių |
| Atvėsinti kambario temperatūroje           | 20 minučių |

AkzoNobel Wood Coatings gaminiai skirti tik profesionalams ir gamybos įmonėms, turinčioms bazinių žinių apie cheminius / techninius gaminius, skirtus paviršiaus apdailai, bei jų naudojimą. Atmintinėse pateikiami apdorojimo nurodymai, paremti gaminių savybėmis, turi būti laikomi neįpareigojančiomis ir neužtikrinančiomis rekomendacijomis. Šios rekomendacijos paremtos mūsų patirtimi ir bandymais, jos skirtos padėti mūsų pirkėjams palengvinant jiems darbą. Mūsų pirkėjai yra atsakingi už bet kokią galimą nukrypimą nuo idealių darbo sąlygų, tai gali paveikti darbo rezultatą (galutinį). Tačiau šios rekomendacijos neatleidžia pirkėjo nuo pareigos tikrinti gaminius ir jų tinkamumą apdorojamam paviršiui, pageidautina, atliekant bandomąjį apdorojimą. Jei kiltų kokių nors abejonių dėl įsigytų gaminių naudojimo ar apdorojimo, mūsų medžiagų konsultantai bei naudojimo ir laboratorijų specialistai pakonsultuos remdamiesi savo turimomis žiniomis. Savaimė suprantama, AkzoNobel garantuoja nepriklausomą savo gaminių kokybę pagal konkrečias gaminio specifikacijas, tačiau atsakomybė už patiekto gaminio pritaikymą tenka išskirtinai pirkėjui. Jei mes aiškiai, raštu, nepatvirtiname gaminio specialių savybių ir jo tinkamumo sutartyje numatytam naudojimui tikslui, mūsų turimomis žiniomis paremtos konsultacijos ar instrukcijos techniniais klausimais yra neįpareigojantys ir nieko neužtikrinantys. AkzoNobel prisiima atsakomybę už savo gaminių pritaikymą, kurį atlieka pirkėjas pagal bendrąsias pardavimo ir pristatymo sąlygas, su kuriomis buvo supažindintas pirkėjas. Šiuo metu galiojančią techninę atmintinę galima rasti mūsų interneto svetainėje. Pasirodžius naujam dokumento leidimui, ankstesnės techninės atmintinės nebegalioja. Redakcija: 2021-08-16 / 4

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vokietija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919