

## Easyfit E-T250-90



### Produkta apraksts

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Apraksts | Vienkomponenta caurspīdīga laka, atšķaidāma ar šķīdinātāju, uz nitrocelulozes bāzes. |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

### Pielietojums

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Apraksts | Gandrīz visas koka mēbeles iekšējās. |
|----------|--------------------------------------|

### Produkta dati

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Produkta kods                                   | E-T250-90   |
| Bundžas izmērs                                  | 5l<br>20 l  |
| Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.          | 35 ± 2      |
| Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne | min. 2 gadi |

### Spīduma pakāpes

|                 |                          |                          |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| Produkta numurs | Spīduma pakāpe           | DIN 67530 60° leņķis     |
| E-T250-90       | ar augstu spīduma pakāpi | ar augstu spīduma pakāpi |

### Pamatvirsmu priekšapstrāde

|  |                                                                                                                                                         |                                                                      |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | Neapstrādātas koka virsmas. Pakāpeniska koka slīpēšana. Rūpīgi notīrīt slīpēšanas laikā izveidojušos putekļus. Koksnes ar lielām porām notīrīt ar suku. | P120, P150, P180                                                     |
|  | Beicētas koka virsmas                                                                                                                                   | pirms beicēšanas noslīpēt                                            |
|  | aizvērtu (slēgtu) poru pārklājumi                                                                                                                       | Poras noslēgt, vairākas reizes uzklājot sērijas Easyfit grunts laku. |
|  | Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalās koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās                                                                    | Iepriekš veikt izolēšanu ar Quantum Q-IS160 vai Solido S-IS130.      |

### Apstrāde

|  |                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Rūpīgi samaisīt!                                                                       |
|  | Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". |

### Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

|  |              |                             |
|--|--------------|-----------------------------|
|  | Atšķaidīšana | TNC 9100-M normāla žāvēšana |
|--|--------------|-----------------------------|

### Uzklāšana

|                                          |           |           |
|------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                          |           |           |
| Izsmidzināšanas spiediens (bar)          | 1.5 - 2.0 | 110-130   |
| Dīzes izmērs (mm)                        | 1.6-2.0   | 0.23-0.28 |
| Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%) | 5-10      |           |
| Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)        | 25        | 35        |
| Patēriņš uz vienu klājumu (g/m2)         | 100-120   | 120       |
| Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)         | 6-9       | 8         |

### Žūšanas ilgums @ 20°C

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| putekļu neuzņēmīgs/-a     | no 15 minūtēm |
| pieskāriensauss           | no 30 minūtēm |
| gatavs/-a transportēšanai | no 2 stundām  |
| slīpējams                 | no 1 stundas  |

### Testēšanas standarti

|  |                                                                          |
|--|--------------------------------------------------------------------------|
|  | DIN 68861/1B Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām                         |
|  | Piemērotība blīvēšanas profiliem atbilst Rozenheimas vadlīnijām.         |
|  | Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakoju/krāsojumu ar zemu emisiju līmeni |

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtas norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-16 / 4

EMEA HQ  
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919