

AqualitColor

(Aqua Surf 809)

AC-P374



Productomschrijving

Omschrijving	Waterverdunbare, wit gepigmenteerde vuller op acrylaatbasis.
--------------	--

Toepassingsgebied

Omschrijving	Gebruikelijke houtsoorten met weinig houtinhoudstoffen en houtmateriaal (ook MDF) in woningen voor normale belasting.
--------------	---

Productgegevens

Productcode	AC-P374
Containergrootte	20 l 1,000 l
Afleverviscositeit DIN 4mm	55 ± 5
Vastestofgehalte in % stamlak	57 ± 2
Specifiek gewicht in kg/l bij 20°C	1.37 ± 0.04
pH-waarde	8 - 8.5
Houdbaarheid - Afgesloten originele verpakking	minstens 1 jaar
VOS-richtlijn EU grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Dit product bevat max. 38 g/l VOS.

Voorbehandeling Ondergronden

	Ruwe houtoppervlakken Stapsgewijze schuurbewerking. Schuurstof zorgvuldig verwijderen. Grofporige houtsoorten uitborstelen.	P120, P150, P180
	Exotische / inhoudstofvrije houtsoorten Houtsoorten of MDF in vochtige ruimtes	Eerst met een geschikte isoleervuller b.v. AqualitColor AC- IP360 gehard afwerken.

Verwerking

	Temeljito pomiješati!
	Proizvod miješati i nanositi kao što je to opisano u odjeljku „Učvršćivač, razrjeđivač, dodaci“.

Verharder Verdunner Toevoegingen

	Verdunning	leidingwater
--	------------	--------------

Applicatie

Spuitdruk (bar)	1.5-3.0	110-130
Spuishopening (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Toegevoegde verdunner (%)	0-5	0-5
Verwerkingsviscositeit DIN 4 mm (sec.)	50 - 60	50 - 60
Opbrenghoeveelheid per laag (g/m ²)	70 - 100	70 - 100
Opbrengst per arbeidsgang (m ² /l)	7 - 10	7 - 10

Droogtijd @ 20°C

stofdroog	vanaf 30 min.
grijpdroog	vanaf 1 uur
schuurbaar	vanaf 2 uur

Producten van AkzoNobel Wood Coatings worden uitsluitend voor de professionele en industriële verwerker vervaardigd, die een basiskennis heeft in de omgang en het gebruik van chemische/technische producten voor de oppervlakteveredeling. De in de productinformatiebladen aangegeven verwerkingsinstructies moeten als vrijblijvende adviezen worden beschouwd en vormen geen garantie. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op onze ervaringen en testresultaten en moeten het werk van onze klanten vereenvoudigen en bevorderen. Iedere mogelijke afwijking van de ideale werkomstandigheden is voor verantwoording van onze klanten en kan invloed hebben op het (eind-) resultaat van de toepassing. Dit vrijwaart de klant echter niet van zijn verplichting het product te controleren en de geschiktheid voor het te behandelen oppervlak te testen, bij voorkeur door middel van een proefbehandeling. Bij alle gevallen van twijfel met betrekking tot toepassing of verwerking van het aangekochte product geven onze materiaaladviseurs en onze applicatie- en laboratoriumtechnici naar besten weten informatie. Uiteraard waarborgen wij de onberispelijke kwaliteit van onze producten volgens de desbetreffende productspecificaties, echter ligt de verantwoording voor de toepassing van het geleverde product uitsluitend bij de afnemer. Voor zover wij niet specifieke eigenschappen en geschiktheiden van de producten voor een in een contract overeengekomen toepassing uitdrukkelijk - schriftelijk - hebben gewaarborgd, is een applicatietechnische advisering of training, ofschoon naar beste weten gedaan, in alle gevallen vrijblijvend en vormt in geen enkel geval een garantie. AkzoNobel is aansprakelijk voor het gebruik van haar producten door haar klanten in overeenstemming met haar algemene verkoop- en levervoorwaarden, waarop de klant hierbij is geattendeerd. Het actuele technische informatieblad kan op onze internetsite opgevraagd worden. Na het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt de geldigheid van de voorgaande technische productinformatiebladen. Stand: 2021-07-22 / 7