

NatureColor NC-UO760-10



Produkta apraksts	
Apraksts	Pigmentēta, šķīdinātāju saturoša eļļa tonēta pārklājuma veidošanai iekštelpās un ārpus telpām, ar dziļas iesūkšanās spēju.

Pielietojums	
Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Var klāt uz telpu grīdām un kāpnēm, tomēr tas netiek rekomendēts, jo atkarībā no lietošanas intensitātes var veidoties "iestaigāti ceļi", kā dēļ būt nepieciešams veikt renovāciju. Var pārklāt arī eksotiskās koku sugas un koksnes ekstraktvielu izdalošas koksnes virsmas bez priekšapstrādes. Izmantošanai uz detajām, kas ir noturīgas pret saraušanos/rukumu, ārpus telpām, piemēram, grīdām, dārza mēbelēm, dārza mājīnām, žogiem un balkona margām.

Produkta dati	
Produkta kods	NC-UO760-10
Produkta krāsa	dabīgi balts
Bundžas izmērs	750 ml 2.5 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	20 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde		
	Neapstrādātas koka virsmas Grīdas Mēbeles	P120, P150, P180 P180, P240, P320
	Augstas uzsūktspējas koka virsmas vai koka virsmas ar atšķirīgu uzsūktspēju, piemēram, priede, skābardis utt.	Vispirms apstrādāt ar bezkrāsainu Nature N-IO750, lai koksne būtu piesūcināta.

Apstrāde	
	Rūpīgi samaisīt!
	Lazējoša krāsošana iekštelpās: Visi krāsu toni ir savstarpēji sajaucami. Intensitātes noregulēšana jebkurā maisījuma proporcijā iespējama ar produktu Nature N-IO750. Produkts bagātīgi uzklājams, piemēram, ar otu, rullīti, sūkli, izsmidzināšanas pistoli, karstās izsmidzināšanas pistoli. (maks. 35°C) Aptuveni pēc 60 minūšu noturēšanas laika vietās, kur koksne uzsūc eļļu, uzreiz jāveic papildu pārklāšana, lai panāktu pietiekamu aizsardzību un nepieļautu plankumu veidošanos. Pēc noturēšanas laika pārpalikums rūpīgi jānoņem, piemēram, ar gumijas rakeli vai slaucītāju. Lūdzu, iepriekš pārbaudiet, vai instrumenti ir izturīgi pret eļļām un nekrāsojas. Necaurspīdīgas krāsas kārtas veidošana iekštelpās un ārpus telpām: Ārpus telpām ieteicams veidot necaurspīdīgu pārklājumu ar produktu, lai pasargātu koksni no UV starojuma. Produkts bagātīgi uzklājams ar otu vai rullīti. Aptuveni pēc 30 minūšu noturēšanas laika vietās, kur koksne uzsūc eļļu, uzreiz jāveic papildu pārklāšana, lai panāktu pietiekamu aizsardzību un nepieļautu plankumu veidošanos. Pēc noturēšanas laika lieko eļļu izlīdzināt vai noņemt ar platotu, līdz ir iegūts pieņemams, vienmērīgs virsmas izskats. Izmantojot ārpus telpām, pēc nožūšanas pa nakti ieteicams uzklāt trīs reizes. Lai aizsargātu pigmentus no nobēršanas (piemēram, dārza mēbelēm), ieteicams pēdējā apstrādes posmā uzklāt bezkrāsainu aizsargkārtu ar Nature N-IO750.

Žūšanas ilgums @ 20°C	
slīpējams	no 12 stundām
pirmā nelielā slodze	no 24 stundām
galīgā cietība, var staigāt	no 7 dienām
Noturēšanas laiks ar lielu uzviju	60 minūtēm

Testēšanas standarti	
	DIN 68861/1C Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām
	EN 71-3 šķīstošu smago metālu migrācija
	Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakoju/krašojumu ar zemu emisiju līmeni

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-19 / 9

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919