

Nature N-O740



Produkta apraksts

Apraksts	100% tīras, dabīgas eļļas, nesatur šķīdinātājus, ar dziļas iesūkšanās spēju, padara koka poras redzamākas
----------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visi koksnes veidi iekštelpās. Piemērots koka un korķkoka grīdām, mēbelēm, darba plāksnēm, koka griestiem, koka bruģim, rūpnieciskajam parketam, kāpnēm utt. Var pārklāt arī eksotiskās koku sugas un koksnes ekstraktvielu izdalošas koksnes virsmas bez priekšapstrādes.
----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Produkta dati

Produkta kods	N-O740
Bundžas izmērs	5l 750 ml
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	25 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas Grīdas Mēbeles	P120, P150, P180 P180, P240, P320
--	-------------------------------------------------	--------------------------------------

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	<p>Produkts bagātīgi uzklājams, piemēram, ar otu, rullīti, sūkli, izsmidzināšanas pistoli, karstās izsmidzināšanas pistoli. (maks. 80°C) Aptuveni pēc 60 minūšu noturēšanas laika vietās, kur koksne uzsūc eļļu, uzreiz jāveic papildu pārklāšana, lai panāktu pietiekamu aizsardzību un nepieļautu plankumu veidošanos. Pēc noturēšanas laika pārpalikums rūpīgi jānoņem, piemēram, ar gumijas rakeli vai slaucītāju. Lūdzu, iepriekš pārbaudiet, vai instrumenti ir izturīgi pret eļļām un nekrāsojas. Pēc tam iespējamās eļļas paliekas ierīvē ar neplūksnājošu kokvilnas lupatu. Paliekas var arī mehāniski iestrādāt, izmantojot smalku pulēšanas filcu. 24 stundas pēc palieku noņemšanas noplūēt grīdu ar smalku pulēšanas filcu (baltas krāsas polsteris). Tādējādi ievērojami tiek palielināta sloģojamība.</p>

Uzklāšana

Patēriņš uz vienu klājumu (m2/l)	8-15
----------------------------------	------

Žūšanas ilgums @ 20°C

slīpējams	no 12 stundām
pirmā nelielā slodze	no 24 stundām
galīgā cietība, var staigāt	no 7 dienām
Noturēšanas laiks ar lielu uzviju	60 minūtēm

Testēšanas standarti

	DIN 68861/1C Ķīmiska iedarbība uz mēbeļu virsmām
	EN 71-3 šķīstošu smago metālu migrācija
	DIN 53160 1. un 2. daļa, izturība pret siekalām un sviedriem
	Būvizstrādājumi, kas atbilst DIBT (Vācijas Būvtehnikas institūts) tehniskajiem noteikumiem. Parketam, kāpnēm u.c. iespējams pieprasīt CE marķējumu. AgBB (Vācijas Komisija būvizstrādājumu ietekmes uz veselību novērtēšanai) atļauja izmantošanai parketa un koka grīdām saskaņā ar standartu DIN EN 14342.
	Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakojumus/krāsojumus ar zemu emisiju līmeni

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikvienu iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs Jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-18 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Vācija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919