

AqualitColor AC-IP360



Opis produktu

Cechy	Rozpuszczalnikowy wypełniacz na bazie akrylanów, zawierający biały pigment. Może być stosowany jako produkt jedno- lub dwukomponentowy.
-------	---

Zakres stosowania

Cechy	AC-IP360 1K: Typowe gatunki drewna o niskiej zawartości substancji dodatkowych oraz tworzywa drzewne (również MDF) wewnątrz, użytkowane w sposób normalny. AC-IP360 2K: Niemal wszystkie meble drewniane wewnątrz. Do gruntowania wszystkich popularnych gatunków drewna i tworzyw drzewnych. Idealnie nadaje się do izolowania substancji zawartych w drewnie oraz do izolowania MDF w wilgotnych pomieszczeniach. Można stosować jako środek poprawiający przyczepność na wiele popularnych tworzyw sztucznych i metali wewnątrz.
-------	---

Dane produktu

Kod produktu	AC-IP360
Rozmiar pojemnika	20 kg 5 kg
Lepkość podczas dostawy DIN 4 mm	140 ± 5
Trwałość w zamkniętym pojemniku oryginalnym	min. 1 rok
VOC Directive EC limit value for this product (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Ten produkt zawiera w wersji nieutwardzonej maksymalnie 59 g/l LZO. Ten produkt zawiera w wersji utwardzonej maksymalnie 90 g/l LZO.

Przygotowanie Podłoża

	Surowe drewno Stopniowe szlifowanie drewna Dokładnie usunąć pył szlifierski Wyszczotkować drewna o dużych porach.	P120, P150, P180
	Płyty z tworzywa sztucznego (np. HPL lub z żywicy melaminowej) należy dokładnie oszlifować. Płyty oklejone folią gruntującą muszą być czyste, odtłuszczone i bez silikonu.	P320 / P400
	Najpierw odtłuścić metal czystym rozcieńczalnikiem, np. TPU 9300-F i przeszlifować z wysoką ziarnistością. Oczyszczyć i przeszlifować tworzywa sztuczne gąbką lub tarczą szlifierską. Produkt może być stosowany jako produkt poprawiający przyczepność wyłącznie w wersji utwardzonej, czyli dwukomponentowej. Osoba lakierująca musi zawsze przeprowadzić kontrolę przyczepności.	P400 P600

Nanoszenie

	Dokładnie wymieszać!
	Produkt mieszać i stosować zgodnie z opisem w „Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki”.
	Produkt można stosować na płyty oklejone folią gruntującą lub folią z tworzywa sztucznego wyłącznie w wersji dwukomponentowej. Produkt może być stosowany jako produkt poprawiający przyczepność wyłącznie w wersji utwardzonej, czyli dwukomponentowej. Ze względu na różnorodność podłoży, nie możemy jednak zagwarantować w każdym wypadku wystarczającej przyczepności. Osoba lakierująca musi zawsze przeprowadzić kontrolę przyczepności. W przypadku zastosowania w wersji dwukomponentowej należy zwrócić uwagę, aby produkt był dobrze utwardzony (zob. dodatki utwardzające i rozcieńczające), aby zapewnić wystarczający efekt izolujący.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdolności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-21 / 7

AqualitColor

Utwardzacze Rozcieńczalniki Dodatki		
	Utwardzenie opcjonalnie	10% HWA 6000 Wagowo 15% HWA 6000 Objętościowo
	Rozcieńczalnik	TWA 9000-F lub woda z kranu
	Czas nanoszenia przy 20°C, wilgotności powietrza 65%	w wersji dwukomponentowej do 4 godzin

Zastosowanie		
		
Ciśnienie natrysku (bar)	1.5-3.0	110-130
Wielkość dyszy (mm)	2.0-2.5	0.33-0.38
Lepkość podczas nanoszenia DIN 4 mm (s)	100-140	120-140
Gramatura powłoki na warstwę (g/m2)	120-300	120-300
Wydajność na warstwę (m2/l)	3-6	3-6
Dodatek rozcieńczalnika (%)	0-5	-
AC-IP360 1K:	5-10	5-10
AC-IP360 2K:		

Czas schnięcia @ 20°C	
pyłosuchość	od 30 min
suchość w dotyku	od 2 godzin
zdatność do szlifowania	od 6 godzin

Normy	
	Trudno zapalne zgodnie z Dyrektywa w sprawie wyposażenia morskiego MED 2014/90/UE.
	Wymagania dotyczące powierzchni mebli kuchennych zgodnie z DIN 68930 odnośnie odporności na zmienny klimat.

Produkty AkzoNobel Wood Coatings są produkowane wyłącznie dla profesjonalnego przetwórcy przemysłowego, który posiada gruntowną wiedzę na temat obchodzenia się z produktami chemicznymi / technicznymi do kształtowania powierzchni i ich stosowania. Informacje dotyczące stosowania podane w kartach technicznych są wyłącznie niezobowiązującymi zaleceniami i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych. Te zalecenia oparte są na naszych doświadczeniach i próbach. Mają one ułatwić i wspomóc pracę naszych Klientów. Za wszelkie możliwe odchylenia od idealnych warunków pracy odpowiadają nasi Klienci. Mogą one wpływać na wynik (końcowy) danego zastosowania. Nie zwalnia to jednak Klienta z obowiązku sprawdzenia produktu oraz jego kompatybilności z powierzchnią, na której jest stosowany, najlepiej poprzez wykonanie powłoki próbnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie postępowania z zakupionym produktem i jego stosowania, mogą Państwo uzyskać informacje od naszych doradców, techników laboratoryjnych oraz techników w zakresie zastosowań, którzy doradzą Państwu zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. AkzoNobel gwarantuje najwyższą jakość swoich produktów zgodnie z właściwymi specyfikacjami, jednak za zastosowanie dostarczonych produktów odpowiada wyłącznie Klient. O ile nie zagwarantowaliśmy w wyraźnej (pisemnej) formie specyficznych właściwości i zdatności produktów dla zastosowania określonego w umowie, doradztwo i informacja techniczna są udzielane w sposób niezobowiązujący i nie stanowią podstawy roszczeń gwarancyjnych, mimo że są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. AkzoNobel odpowiada za zastosowanie swoich produktów przez Klienta zgodnie z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw, z którymi Klient powinien się zapoznać. Aktualne Karty Techniczne można pobrać z naszej strony internetowej. Pojawienie się nowego wydania powoduje automatycznie unieważnienie poprzednich wydań Kart Technicznych. Stan na dzień: 2021-07-21 / 7