

Aqualit A-T280-20



Descriere produs

Descriere	Lac transparent PU pe bază de acrilat, din două componente, diluabil cu apă, formulă anti-îngălbenire pentru solicitări mecanice și chimice ridicate.
-----------	---

Domeniu de aplicare

Descriere	Aproape tot mobilierul din lemn din interior. În special în cazul suprafețelor sunt expuse la solicitări mecanice și chimice ridicate. Utilizare ca acoperire multistrat incoloră sau în compoziția lacului colorat cu AqualitColor.
-----------	--

Date produs

Cod produs	A-T280-20
Packaging size	5l 20 l
Vâscozitate la livrare DIN 4 mm în sec.	40 ± 2
Durabilitate - recipient original închis	min. 1 an
Directivă COV Valoare limită admisă de UE pentru acest produs (cat. A/e): 130 g/l (2010)	Acest produs conține max. 74 g/l COV.

Grade de luciu

Număr produs	Grad de luciu	DIN 67530 Unghi de 60°
A-T280-20	semi-mat	20 ± 2

Pregătire substraturi

	Suprafețe de lemn brute	Închiderea porilor prin aplicări multiple cu Aqualit A-IS180 sau A-T280-__.
	Suprafețe cu lac colorat AqualitColor	după aprox. 6 ore până la maximum 24 ore este acoperit, fără șlefuire intermediară.

Prelucrare

	Scuturați sau agitați bine!
	Amestecați și aplicați produsul așa cum este descris în „Întăritor Diluant Aditivi”.

Agent de întărire Diluant Aditivi

	Întărire	20% HWA 6000
	Dilutie	TWA 9000-F sau apă de la robinet
	Temp de viata	până la 4 ore

Aplicare

Presiune pulverizare (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Dimensiune duze (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Adaos de diluant (%)	20	10-20	20
Vâscozitate de prelucrare DIN 4 mm (sec.)	40	40-50	40
Cantitate de aplicat pe metru pătrat (g/m2)	100-140	100-140	80-120
Grad de acoperire pe metru pătrat (m2/l)	5 -7	5 -7	8 - 12

Temp de uscare @ 20°C

eliminare praf	după 30 minute
uscat la atingere	după 1 oră
gata de transport	după 12 ore
șlefuiibil	după 4 ore

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-21 / 6

Aqualit

Standarde de testare	
	DIN 68861/1B Expunerea chimică a suprafețelor de mobilier
	EN 71-3 Migrarea metalelor grele solubile
	Certificat general de testare al autorității pentru construcții referitor la propagarea redusă a flăcărilor conform DIN 4102/B1 pentru panouri din lemn cu propagare redusă a flăcărilor, certificate B1, care sunt și furniruite.
	Cu propagare redusă a flăcărilor conform Directiva privind echipamentele maritime MED 2014/90/UE.
	Cerințe pentru suprafețele mobilierului de bucătărie conform DIN 68930 cu privire la rezistența în caz de climat alternativ.

Produsele de la AkzoNobel Wood Coatings sunt destinate exclusiv operatorilor profesioniști și din mediul industrial, care au cunoștințe de bază în manipularea și utilizarea de produse chimice/tehnice pentru design-ul suprafețelor. Instrucțiunile de prelucrare specificate în fișe cu privire la pentru proprietăți, trebuie prestată atenție la recomandările care nu au caracter obligatoriu și care nu oferă nicio garanție. Aceste recomandări sunt bazate pe experiențele și seriile noastre de încercări și trebuie să ușureze și să promoveze activitatea clienților noștri. Orice abatere de la condițiile ideale de lucru este responsabilitatea clienților noștri și poate afecta rezultatul (final) al aplicației. Cu toate acestea, acest lucru nu exonerează clientul de obligația sa de a verifica produsul și adecvarea acestuia pentru suprafața care trebuie tratată, de preferință printr-o prelucrare a unui eșantion. În caz de orice dubiu cu privire la manipularea sau prelucrarea produsului achiziționat, experții noștri în materiale vă vor oferi cu bună-credință informații referitoare la tehnica de aplicare și de laborator. Bineînțeles, AkzoNobel asigură o calitate ireproșabilă a produselor sale, în conformitate cu specificațiile relevante ale produsului, deși responsabilitatea pentru utilizarea produselor livrate revine exclusiv clientului. Dacă nu ne-am angajat în scris, în mod explicit cu privire la caracteristici specifice și adecvare a produselor pentru un scop convenit prin contract, chiar dacă aceasta sunt făcute cu bună-credință, consilierea tehnică cu privire la aplicare sau informațiile nu au în niciun caz caracter obligatoriu li nu constituie o garanție. AkzoNobel este responsabil pentru utilizarea produselor sale către clienții săi, în conformitate cu termenii și condițiile sale generale, cu privire la care clientul este notificat prin prezenta. Fișa cu date de securitate actuală este disponibilă pe site-ul nostru de internet. După o nouă actualizare, fișele cu date de securitate anterioare își pierd valabilitatea. Ediție: 2021-07-21 / 6