

Aqualit

(ICLA 200.12.20)

A-T220-20



Produktbeskrivning	
Beskrivning	Vattenspädbar, enkomponentig, ljusäkt klarlackssystem på akrylatbas.

Användningsområde	
Beskrivning	Nästan alla trä och trämaterial för inomhusbruk. Produkten kan användas som kombilack som grundmålning och slutlack.

Produktdata	
Produktkod	A-T220-20
Förpackningsstorlek	5l 20 l
Viskositet vid leverans DIN 4mm i sec.	120 ± 10
Hållbarhet - originalförpackning försluten	minst 1 år
VOC-direktiv EU-gränsvärde för denna produkt (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Denna produkt innehåller max. 59 g/l VOC.

Glansgrader		
Produktnummer	Glansgrad	DIN 67530 60° vinkel
A-T220-20	halvmatt	20 ± 2

Förbehandling av underlag		
	Obehandlade trätor Jämnkornig träslipmassa Avlägsna slipdamm noggrant Borsta av grovporiga träslag	P120, P150, P180
	Betsade trätor	slipa före betsnings
	Exotiska träslag / träslag med högt hartsinnehåll Träslag eller MDF i våtutrymmen	Isolera med Aqualit A-IS180.
	Pigmenterad toppfärgsytor AqualitColor	Lackera efter 4 till maximalt 24 timmar utan mellanliggande slipning.

Bearbetning	
	Rör om ordentligt!
	Blanda och applicera produkten enligt beskrivningen under "Härdare Förtunnare Tillsatser".

Härdare Förtunnare Tillsatser		
	Förtunnare	Kranvatten

Applicering		
Sprutningstryck (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Munstyckets storlek (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28
Tillsättning av förtunnare (%)	5-10	5-10
Appliceringsviskositet DIN 4mm (sek.)	40-50	40-50
Påstrykningsmängd per arbetsförlopp (g/m2)	100-140	100-140
Täckförmåga per arbetsförlopp (m2/l)	5 -7	5 -7

Torktid @ 20°C	
dammtorr	från 30 minuter
klibbfri	från 2 timmar
hanterbar	från 12 timmar
slipbar	från 4 timmar

Forcertorkning	
Vilotid vid rumstemperatur	15 minuter
Varmluftstorkning vid 35 °C	2 timmar
Låt svalna i rumstemperatur	15 minuter

Produkter från AkzoNobel Wood Coatings tillverkas uteslutande för den professionella och industriella användaren, som har grundläggande kunskaper om hantering och användning av kemiska/tekniska produkter för ytbehandling. De bearbetningsanvisningar för våra kvaliteter som anges i informationsbladen ska betraktas som icke bindande rekommendationer och utgör inga garantier. Dessa rekommendationer baseras på våra erfarenheter och testserier och syftar till att underlätta och främja våra kunders arbete. Alla typer av avvikelser från de ideala arbetsbetingelserna ligger på kundens ansvar och kan påverka (slut-)resultatet av användningen. Detta frårar emellertid inte kunden sitt ansvar att kontrollera produkten och dess lämplighet för den yta som ska behandlas, helst genom provbehandling. Om du är osäker gällande handhavandet eller bearbetningen av den inköpta produkten svarar våra materialrådgivare samt applicerings- och labbtekniker efter bästa förmåga. Givetvis garanterar AkzoNobel att produkterna håller en felfri kvalitet enligt angivelserna i de aktuella produktspecifikationerna. Emellertid ligger ansvaret vid användningen av de levererade produkterna uteslutande hos kunden. Såvida vi inte i skriftlig form uttryckligen garanterat specifika egenskaper och användningar av produkterna för ett avtalsbestämt syfte, är teknisk rådgivning eller information alltid icke bindande, även om den sker i god tro, och den utgör ingen garanti. AkzoNobel är ansvarig för kundernas användning av företagets produkter enligt angivelserna i de företagets allmänna affärs- och leveransvillkor, till vilka kunden härmed hänvisas. Det i sammanhanget aktuella tekniska informationsbladet kan laddas ned från vår internetsida. Efter publiceringen av en ny upplaga upphör de gamla tekniska informationsbladen att gälla. Version: 2021-07-20 / 5