Aqualit
A-ST260-10

Opis izdelka

Opis	Z vodo redčen brezbarvni končni lak za stopnice nove generacije v izgledu naravnega lesa na osnovi akrilata. Že pri uporabi kot enokomponentni nanos preprečuje "škripanje", je odporen na kreme in maziva, obstojen na svetlobi in močno odporen mehanske obremenitve. Pri uporabi kot dvokomponentna različica je premazu še dodatno izboljšana kemična ter mehanska obstojnost.

Področje uporabe

Opis	Na podlagi svoje visoke vsebnosti trdnih delcev ter svoje odpornosti pred praskami in drsenjem je izvrstno primeren za premaz vseh lesenih stopnic in vseh sestavnih delov pod visoko mehansko obremenitvijo. Kot lak za preprečevanje »škripanja« je izdelek lahko uporabljen na samonosilnih stopnicah ter na stopnicah na konstrukciji.

Podatki o izdelku

Koda izdelka	A-ST260-10
Velikost posode	5l 20 l
Viskoznost ob dobavi DIN 4 mm	60 ± 5
Obstojnost – v zaprti originalni embalaži	najmanj 1 leto
Direktiva HOS Mejna vrednost EU za ta izdelek (kat. A/e): 130 g/l (2010)	Ta izdelek v nestrjenem stanju vsebuje maks. 50 g/l snovi HOS. Ta izdelek v strjenem stanju vsebuje maks. 82 g/l snovi HOS.

Stopnje leska

Številka izdelka	Stopnja leska	DIN 67530 kot 60°
A-ST260-10	mat	10 ± 2

Priprava podlag

	Surove lesene površine. Stopnjevano brušen les. Prah od brušenja skrbno odstranite. Les z grobimi porami skrtačite.	P120, P150, P180
	Eksotičen / z ekstraktivi bogat les ali v primeru želje po bolj intenzivni barvi	Izolirajte z Aqualit A-IS180.
	Površine s pokrivnim premazom AqualitColor	prelakirati po 4 do največ 24 urah brez vmesnega brušenja

Obdelava

	Temeljito premešajte!
	Proizvod zmešajte, kot je opisano pod "Trdilo Razredčilo Dodatki", in ga nanesite.

Trdilec Razredčilo Dodatki

	Strjevanje opcijsko	5% HWA 6000
	Redčenje	TWA 9000-F ali Vodovodna voda
	Čas uporabe mešanice pri 20°C, 65 % relativna zračna vlaga	do 4 ur (samo pri 2K-obdelavi)

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

AN_20450_060919

Aqualit

Nanos			
			
Tlak brizganja (bar)	1.5 - 2.0	80-100	
Velikost šobe (mm)	1.8-2.0	0.23-0.28	
Dodajanje razredčila (%)	0-10	0-10	0-10
Viskoznost pri nanašanju DIN 4 mm (sek.)	45	45	45
Količina izdelka na nanos (g/m2)	100-120	100-120	80-100
Pokrivnost na nanos (m2/l)	6-7	6-7	10-12

Čas sušenja @ 20°C	
suh na dotik	od 40 minut naprej
suho na dotik	od 90 minut naprej
pripravljen za transport	od 12 ur
Možno brusiti	od 4 ur naprej

Standardi preskušanja	
	DIN 68861/1B Odpornost na kemične snovi pri površinah pohištva
	EN 71-3/9 brez topljivih težkih kovin/kemičnih elementov (primeren za CE)
	Odpornost proti obrabi v skladu s standardom DIN 68861 2. del
	Odpornost proti zdrsu R10 po BGR 181 in DIN 51130 ob dodatku 3 % finega strukturnega praška STP-F. * zahteva je vložena

Izdelki družbe AkzoNobel Wood Coatings so namenjeni izključno za poklicne in industrijske uporabnike s temeljnim znanjem o ravnanju in uporabi kemičnih/tehničnih izdelkov za oblikovanje površin. Pri navodilih za obdelavo, ki so za naše kakovosti navedena v informacijah, gre za neobvezujoča priporočila, ki ne pomenijo nikakršnih zagotovil. Ta priporočila temeljijo na naših izkušnjah in serijah poskusov in so namenjena olajšanju in podpori naših odjemalcev pri delu. Vsakršno morebitno odstopanje od idealnih pogojev dela pomeni področje odgovornosti naših odjemalcev in lahko vpliva na (končni) rezultat uporabe. To pa odjemalcev ne oprosti dolžnosti preverjanja vsakokratnega izdelka in njegove primernosti za površino za obdelavo, najbolje v obliki poskusnega nanosa. V vseh primerih dvoma v zvezi z ravnanjem ali obdelavo kupljenega izdelka vam naši svetovalci za materiale ter uporabniški in laboratorijski tehniki posredujejo informacije po najboljši vednosti.
Seveda AkzoNobel zagotavlja neoporečno kakovost svojih izdelkov skladno z vsakokratnimi specifikacijami izdelkov, vendar o uporabi dobavljenih izdelkov odloča odjemalec izključno na lastno odgovornost. Če specifičnih lastnosti in primernosti izdelkov za pogodbeno določen namen uporabe nismo izrecno – pisno –zagotovili, je svetovanje ali posredovanje informacij v zvezi z uporabo, četudi po najboljši vednosti, v vsakem primeru neobvezujoče in ne pomeni nikakršnega jamstva. AkzoNobel je za uporabo svojih izdelkov s strani odjemalcev odgovoren v skladu s Splošnimi prodajnimi in dobavnimi pogoji, na katere s tem odjemalce opozarjamo. Vsakokrat aktualne Tehnične informacije si lahko prenesete z naših spletnih strani. Po objavi nove izdaje dosedanje Tehnične informacije prenehajo veljati. Stanje: 2021-07-20 / 5

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorfer Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Nemčija ● www.akzonobel.com/wood