

Aqualit (ICLA 100.07) A-S130



Toote kirjeldus

Kirjeldus	Veega lahjendatav valguskindel akrülaadibaasil täitekiht. Valikuliselt kasutatav kas 1K või 2K-tootena suure koormusega pindade jaoks.
-----------	--

Kasutusala

Kirjeldus	Peaaegu kõikide puitmööblite jaoks siseruumides. Optimeeritud vertikaalse kasutamise jaoks.
-----------	---

Toote andmed

Toote kood	A-S130
Mahuti suurus	5l 20 l
Tarneviskoossus DIN 6 mm sek.	45 ± 10
Säilivusaeg - suletud originaalmahuti	vähemalt 1 aasta
LOÜ-direktiiv EU piirväärtus selle toote jaoks (kat A/e): 130 g/l (2010)	Kõvastumata sisaldab see toode maks. 81 g/l LOÜ. Kõvastunult sisaldab see toode maks. 105 g/l LOÜ.

Aluspindade eeltöötlus

	Töötlemata puitpinnad	P120, P150, P180
	Peitsitud puitpinnad	enne peitsimist lihvida
	Eksootilised / komponendirikkad puidud Puidud või MDF-plaadid niisketes ruumides	Isoleerimine Aqualit A-IS180-ga.

Töötlemine

	Segage põhjalikult!
	Segage ja kasutage toodet nii nagu on kirjeldatud alalõigus "Kõvendi Vedeldi Lisandid".

Kõvendi Vedeldi Lisandid

	Kõvastumine valikuliselt	10% HWA 6001 (303.01)
	Lahjendamine	Kraanivesi
	Töötlemisaeg 20°C, 65% relatiivne õhuniiskus	kuni 4 tundi (2K-töötlemisel)

Aplikatsioon

Pihustusrõhk (baari)	1.5 - 2.0	60-90
Düüsi läbimõõt (mm)	1.8-2.0	0.25-0.33
Vedeldi lisamine (%)	5	5
Töötlemisviskoossus DIN 4 mm (sek)	30-40	30-40
Ühekordselt pealekantav kogus (g/m ²)	100-140	100-140
Kattevõime ühe töötsükli kohta (m ² /l)	5 -7	5 -7

Kuivamisaeg @ 20°C

tolmukuiv	alates 30 minutist
puutekuiv	alates 1 tunnist
lihvitav	alates 6 tunnist

AkzoNobel Wood Coatingsi tooted on eranditult ette nähtud professionaalsete ja tööstuslike kasutajate jaoks, kes omavad põhiteadmisi pealispinna kujundamiseks mõeldud keemiliste/tehniliste toodete käitlemise ja nende kasutamise osas. Meie kvaliteetide kohta andmelehtedel toodud töötlemisjuhiseid tuleb käsitleda kui mittesiduvaid soovitusi ning need ei anna mingit garantiid. Need soovitusused baseeruvad meie kogemustel ja katseseeriatel ning peavad meie klientide tööd kergendama ja soodustama. Meie kliendid vastutavad ideaaltingimustest iga võimaliku kõrvalekaldumise eest ning see kõrvalekaldumine võib kasutamise (lõpp-) tulemust mõjutada. Samas ei vabasta see klienti temapoolsest kohustusest kontrollida toodet ning toote sobivust töödeldava pealispinna suhtes, eelistatavalt proovitöötlemise näol. Meie materjalinõustajad ning rakendus- ja laboritehnikud nõustavad parima arusaamise kohaselt kõikide küsimuste osas, mis käsitlevad ostetud toodete käitlemist või töötlemist. Enesestmõistetavalt tagab AkzoNobel oma toodete veatu kvaliteedi kooskõlas vastavate tootespetsifikatsioonidega, samas kannab eranditult klient vastutust tarnitud toodete kasutamise eest. Niikaua, kui me ei ole toote spetsiifilisi omadusi ja sobivust lepinguga kindlaksmääratud kasutusotstarbe jaoks üheselt - kirjalikult - kinnitanud, on käitlustehniline nõustamine ja teavitamine, seda ka parima arusaamise kohaselt, igal juhul mittesiduv ning ei kujuta endast mingit garantiid. AkzoNobel vastutab oma toodete kasutamisel kliendi poolt vastavalt oma üldistele müügi- ja tarnetingimustele, millele juhitakse käesolevalt kliendi tähelepanu. Vastavaid aktuaalseid Tehnilisi Andmelehti saab alla laadida meie kodulehtedelt. Peale uute Tehniliste Andmelehtede väljaandmist kaotavad senised oma kehtivuse. Seis: 2021-07-20 / 5