

Easyfit E-S130



Produkta apraksts

Apraksts	Vienkomponenta caurspīdīga grunts laka, atšķaidāma ar šķīdinātāju, uz nitrocelulozes bāzes.
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Gandrīz visas koka mēbeles iekštelpās. Optimizēts aizvērtu (slēgtu) poru apdares sistēmai.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	E-S130
Bundžas izmērs	5l 20 l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	35 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 2 gadi

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātas koka virsmas	P120, P150, P180
	Beicētas koka virsmas	pirms beicēšanas noslīpēt
	Eksotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalīšanas koksnes Koksnes vai MDF mitrās telpās	Iepriekš veikt izolēšanu ar Quantum Q-IS160 vai Solido S-IS130.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas".

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Atšķaidīšana	TNC 9100-M normāla žāvēšana
--	--------------	-----------------------------

Uzklāšana

Izsmidzināšanas spiediens (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Dīzes izmērs (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Pievienojamais atšķaidītāja daudzums (%)	5-10	
Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	25	35
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m ²)	100-120	120
Patēriņš uz vienu klājumu (m ² /l)	6-9	8

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņemīgs/-a	no 15 minūtēm
pieskāriensauss	no 30 minūtēm
slīpējams	no 1 stundas

Testēšanas standarti

	Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakošanu/krāsošanu ar zemu emisiju līmeni
--	--

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojšanas (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-08-16 / 4