

Aqualit

(ICLA 203.02.80)

A-PT240-80



Tuoteselostus

Kuvaus Vesiohenteinen 2K-PU-parkettilakka akrylaattipohjalla, väritön, hyvin suurella mekaanisella rasituksella.

Käyttöalue

Kuvaus Tuote soveltuu kaikille tavallisille puuparkettilajeille ja korkille. Suurimpia mahdollisia mekaanisia vaatimuksia varten asumis- ja teollisuusalueella. Soveltuu myös lattioiden ja portaiden remontoimiseen.

Tuotetiedot

Tuotekoodi	A-PT240-80
Astiakoko	10 l
Toimitusviskositeetti DIN 4 mm sekunnissa.	80 ± 10
Kestävyys - suljettu alkuperäisastia	Vähint. 1 vuosi
VOC-direktiivi Tämän tuotteen EU-raja-arvo (Kat. A/i): 140 g/l (2010)	Tämä tuote sisältää enint. 120 g/l VOC.

Kiiltoasteet

Tuotenumero	Kiiltoaste	Standardi DIN 67530 60°-aste
A-PT240-80	kiiltävä	80 ± 2

Alustan esikäsittely

	Karkeat puulattiapinnat on hiottava puulajista ja asennustavasta riippuen porrastetulla puun hionnalla. Tuotetta voidaan käyttää monikerros-lakkana myös pohjustukseen. Myös edeltävä pohjustus tuotteella Aqualit A- PS130 on mahdollinen.	P80 - P120 (enintään)
	Eksoottiset / ainesosia sisältävät puulajit	Eristys Aqualit A-IS180:llä.

Käsittely

	Hämmennä huolellisesti!
	Tuote on sekoitettava ja levitettävä, kuten kohdassa "Kovetteen ohenteen lisäaineet" on kuvattu. On käytettävä erikoista parketille soveltuvaa levitysrullaa. Täytä tuote värikaukaloon, älä koskaan kaada tuotetta suoraan lattialle.

Kovetteen ohenteen lisäaineet

	Kovettuminen	10% HWA 6001 (303.01)
	Ohentaminen	Vesijohtovesi
	Työstöaika	2 tuntiin asti

Levitys

Ruiskupaine (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Suutinkoko (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Ohenteen lisäys (%)	5-10	5-10	5-10
Työstöviskositeetti DIN 4mm (sek.)	50-85	50-85	50-85
Levitysmäärä/työkerta (g/m2)	90-120	90-120	90-120
Riittoisuus per työvaihe (m2/l)	6-8	6-8	8-11

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovitun käyttötarkoituksen, käytöntehtävien neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuikin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-19 / 6

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

Aqualit
(ICLA 203.02.80)

Kuivumisaika @ 20°C	
pölykuiva	40 minuutin jälkeen
Kosketuskuiva	2 tunnin jälkeen
hiottava	6 tunnin jälkeen
käyttövalmis	12 tunnin jälkeen
Kalusteiden pystytys	24 tunnin jälkeen
Mattojen levittäminen	7 päivän jälkeen
Ensimmäinen kostea puhdistus	1 kuukauden jälkeen

AkzoNobel Wood Coatingsin tuotteet valmistetaan vain ammattitaitoisille ja teollisille jalostajille, joilla on perustiedot kemiallisten/teknisten tuotteiden käytöstä pintakäsittelyssä. Ohjelehdissämme annetut tuotteiden käsittelyohjeet ovat ei-sitovia suosituksia, eivätkä ne muodosta mitään takuuta. Suositukset perustuvat kokemukseemme ja koesarjoihimme, ja niiden on tarkoitus helpottaa ja tukea asiakkaidemme työtä. Jokainen poikkeama ihanteellisista työolosuhteista kuuluu asiakkaidemme vastuualueeseen ja voi vaikuttaa käytön (loppu-)tulokseen. Asiakas on siitä huolimatta velvollinen tarkistamaan tuotteen ja sen soveltuvuuden käsiteltävälle pinnalle, mieluiten testikäsittelyn avulla. Materiaalineuvojamme sekä käyttö- ja laboratorioteknikkomme neuvovat parhaansa mukaan kaikissa tuotteidemme käyttöön ja käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä.

AkzoNobel takaa luonnollisesti, että sen tuotteet ovat laadultaan moitteettomia kulloisenkin tuote-eritelmän mukaisesti, mutta toimitettujen tuotteiden käytöstä vastaa ainoastaan asiakas. Ellemme ole nimenomaisesti - kirjallisesti - taanneet tuotteiden erityisiä ominaisuuksia ja sopivuutta sopimuksella sovittuun käyttötarkoitukseen, käytöntekninen neuvonta on aina ei-sitovaa, eikä se muodosta mitään takuuta, vaikka se tapahtuukin parhaan tiedon mukaan. AkzoNobel vastaa asiakkaiden tilaamien tuotteiden käytöstä yleisten myynti- ja toimitusehtojen mukaisesti, joihin tässä viitataan. Ajantasainen tekninen ohjelehti on saatavissa verkkosivuiltamme. Uuden version ilmestyttyä siihenastisten teknisten ohjelehtien voimassaolo umpeutuu. Stand: 2021-07-19 / 6

EMEA HQ
Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Saksa ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919