

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

A-PT240-05



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή	Υδατοδιαλυτό βερνίκι παρκέ 2Σ-PU σε ακρυλική βάση, άχρωμο με πολύ υψηλή αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.
-----------	---

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή	Το προϊόν είναι κατάλληλο για όλα τα συνηθισμένα είδη ξύλινων παρκέτων και φελλού. Για ακραίες μηχανικές απαιτήσεις σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους. Κατάλληλο και για την αναπαλαίωση δαπέδων και σκαλών.
-----------	---

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	A-PT240-05
Μέγεθος δοχείου	10 l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	140 ± 10
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 1 έτος
Οδηγία VOC Οριακή τιμή ΕΕ γι' αυτό το προϊόν (Κατ. Α/Ι): 140 g/l (2010)	Αυτό το προϊόν περιέχει έως 120 g/l VOC.

Βαθμός λάμψης

Αριθμός προϊόντος	Βαθμός γυαλάδας	DIN 67530 γωνία 60°
A-PT240-05	βαθύ ματ	5 ± 2

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Στις άγριες ξύλινες επιφάνειες δαπέδου ανάλογα με το είδος και τον τρόπο τοποθέτησης του ξύλου πραγματοποιήστε κλιμακωτή λείανση. Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βερνίκι πολλαπλών στρώσεων και ως αστάρ. Ένα αρχικό αστάρωμα με το προϊόν Aqualit A-PS130 είναι επίσης δυνατό.	P80 έως P120
	εξωτερικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα	Μόνωση με Aqualit A-IS180.

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά". Χρησιμοποιήστε ειδικό ρολό για παρκέτα. Βάλτε το προϊόν σε μια λεκάνη με χρώμα και ποτέ μη το χύσετε κατευθείαν στο πάτωμα.

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Σκλήρυνση	10% HWA 6001 (303.01)
	Αραίωση	Νερό βρύσης
	Χρόνος επεξεργασίας	έως 2 ώρες

Εφαρμογή

Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5 - 2.0	60-90	
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1.8-2.0	0.25-0.28	
Προσθήκη αραιωτικού (%)	5-10	5-10	5-10
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	50-85	50-85	50-85
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	90-120	90-120	90-120
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	6-8	6-8	8-11

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-19 / 7

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Γερμανία ● www.akzonobel.com/wood

1/2

AN_204450_060919

Aqualit

(ICLA 203.02.05)

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C	
Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 40 λεπτά
Ξηρό στην αφή	από 2 ώρες
Με δυνατότητα λείανσης	από 6 ώρες
έτοιμο για χρήση	από 12 ώρες
Τοποθέτηση των επίπλων	από 24 ώρες
Στρώστε τα χαλιά	από 7 ημέρες
Πρώτος υγρός καθαρισμός	από 1 μηνός

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσασκευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάγουμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-07-19 / 7