

Quantum Q-IS160



Περιγραφή προϊόντος

Περιγραφή Μονωτικό φωτόαντοχο σφραγιστικό PU δύο συστατικών, που αραιώνεται σε διαλυτικό, σε ακρυλική βάση με υψηλή πληρωτική δύναμη.

Πεδίο εφαρμογής

Περιγραφή Σχεδόν όλα τα ξύλινα έπιπλα σε εσωτερικούς χώρους. Βελτιστοποιημένο για βερνικώματα σε ξύλα με κλειστούς πόρους.

Δεδομένα προϊόντος

Κωδικός προϊόντος	Q-IS160
Μέγεθος δοχείου	5l 20 l
Ιξώδες κατά την παράδοση DIN 4 mm σε δευτερ.	32 ± 2
Διάρκεια συντήρησης - Γνήσια συσκευασία κλειστή	τουλ. 2 έτη

Προετοιμασία των υποστρωμάτων

	Ανεπεξέργαστες ξύλινες επιφάνειες	P120, P150, P180
	Επεξεργασμένες ξύλινες επιφάνειες	Λείανση πριν από το βερνίκωμα
	Εξωτερικό ξύλο / ξύλα πλούσια σε εκχυλίσματα ξύλου, ή MDF σε υγρούς χώρους	Αστάρωμα με Quantum Q-IS160 σε αναλογία ανάμειξης 5:1

Επεξεργασία

	Ανακινήστε καλά!
	Αναμείξτε και εφαρμόστε το προϊόν όπως περιγράφεται στο "προσθετικά σκληρυντικά και διαλυτικά".

Σκληρυντικό αραιωτικό προσθετικά

	Σκλήρυνση	10% HPU 6300 → χωρίς μονωτική δράση 20% HPU 6300 → Μονωτικό σφραγιστικό Premium
	Αραίωση	TPU 9300-F γρήγορο στέγνωμα TPU 9301-S αργό στέγνωμα
	Χρόνος επεξεργασίας	έως 3 ώρες με 10% HPU 6300 έως 5 ώρες με 20% HPU 6300

Εφαρμογή

Πίεση ψεκασμού (bar)	1.5 - 2.0	110-130
Μέγεθος ακροφυσίων (mm)	1.6-2.0	0.23-0.28
Προσθήκη αραιωτικού (%)	0-20	0-10
Ιξώδες εφαρμογής DIN 4 mm (σε δευτερ.)	25	25
Ποσότητα εφαρμογής ανά πέρασμα (g/m2)	100-140	100-140
Απόδοση ανά πέρασμα (m2/l)	7 - 10	7 - 10

Χρόνος στεγνώματος @ 20°C

Επιφανειακά στεγνή στρώση	από 20 λεπτά
Ξηρό στην αφή	από 1 ώρα
Με δυνατότητα λείανσης	από 2 ώρες με 10% HPU 6300 από 4 ώρες με 20% HPU 6300

Πρότυπα ελέγχου

	EN 71-3 Διαχωρισμός διαλυτών βαρέων μετάλλων
	Το γενικό πιστοποιητικό επιστάσας οικοδομικών έργων για την ευφλεκτότητα σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102/B1 για χαμηλής ευφλεκτότητας μοριοσανίδες, ηλεγμένες κατά B1 και καπλαντισμένες.
	Tox Control - Η σφραγίδα για βαφές με χαμηλές εκπομπές

Τα προϊόντα της AkzoNobel Wood Coatings ατσακευάζονται αποκλειστικά για τους εργαζόμενους στον επαγγελματικό και βιομηχανικό τομέα, οι οποίοι διαθέτουν βασικές γνώσεις για τη διαχείριση και χρήση των χημικών/τεχνικών προϊόντων για τη μηχανική επιφανειών. Οι οδηγίες κατεργασίας που αναφέρονται στα ενημερωτικά έντυπα για τα προϊόντα μας θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως συστάσεις, αλλά σε καμία περίπτωση ως εγγύηση. Οι συστάσεις αυτές βασίζονται στις εμπειρίες μας και στις σειρές των πειραμάτων που διεξαγάμε και σκοπό έχουν να διευκολύνουν και να υποστηρίξουν την εργασία των πελατών μας. Κάθε πιθανή απόκλιση από τις ιδανικές συνθήκες εργασίας εναπόκειται στον τομέα ευθύνης των πελατών μας και μπορεί να επιδράσει στο (τελικό) αποτέλεσμα της εφαρμογής. Αυτό ωστόσο δεν απαλλάσσει τον πελάτη από την υποχρέωσή του για έλεγχο του προϊόντος και της καταλληλότητάς του για την επιφάνεια που πρόκειται να κατεργαστεί, κατά προτίμηση με μια δοκιμαστική κατεργασία. Σε κάθε αμφισβήτηση αναφορικά με το χειρισμό, ή την κατεργασία του προϊόντος που αγοράστηκε, οι σύμβουλοί μας για θέματα υλικών, τεχνικών εφαρμογών και εργαστηρίων θα σας δώσουν τις ακριβέστερες απαντήσεις. Φυσικά, η AkzoNobel εγγυάται την άριστη ποιότητα των προϊόντων της σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του εκάστοτε προϊόντος, ωστόσο η ευθύνη για τη χρήση των προϊόντων που παραδίδονται ανήκει αποκλειστικά στον πελάτη. Εάν δε διασφαλίσουμε ρητά τις ειδικές ιδιότητες και την καταλληλότητα των προϊόντων για ένα συμβατικό ορισμένο σκοπό χρήσης, τότε η οποιαδήποτε τεχνική συμβουλή εφαρμογής, ή εκπαίδευση, ακόμα κι αν γίνει με πλήρη επίγνωση, σε κάθε περίπτωση είναι μη δεσμευτική και σε καμία περίπτωση δε συνιστά εγγύηση. Η AkzoNobel δεν ευθύνεται για τη χρήση των προϊόντων της από τους πελάτες της σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Πωλήσεων και Παραδόσεων, στους οποίους ο πελάτης παραπέμπεται δια του παρόντος. Το εκάστοτε τρέχον τεχνικό φυλλάδιο μπορεί να βρεθεί στις σελίδες μας του Internet. Μετά τη νέα έκδοση, η ισχύς των τεχνικών φυλλαδίων που μέχρι εκείνη τη στιγμή αίρεται. Τελευταία ενημέρωση: 2021-09-21 / 5