

## PolydurColor

(ICLA 141.40/01)

### PC-P380



#### Termékleírás

|        |                                                                                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Oldószertartalmú, gyorsan száradó, fehér pigmentált, poliészterbázisú töltőanyag rendkívül nagy kitöltő képességgel. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Alkalmazási terület

|        |                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leírás | Majdnem az összes beltéri fabútor. Az összes elterjedt fajtája és fa alapanyag alapozásához. |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Termékadatok

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Termékkód                                       | PC-P380          |
| Kiszerezés                                      | 20 kg            |
| Szállítási viszkozitás DIN 6 mm mp- ben         | 45 ± 5           |
| %-ban kifejezett szilárd anyag az alapfestékben | 96 ± 1           |
| kg/l -ben mért specifikus tömeg 20°C-on         | 1,4 ± 1%         |
| Eltarthatóság – zárt eredeti göngyöleg          | legalább 6 hónap |

#### Aljzatok előkezelése

|  |                                                                                |                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | Nyers fafelületek                                                              | P120, P150, P180                                             |
|  | Egzotikus/magas járulékos anyag tartalmú fajok Fák vagy MDF vizeshelyiségekben | Izolálja előtte Quantum Q-IS160-nal vagy Solido S-IS130-cal. |

#### Feldolgozás

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Alaposan keverje fel!                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|  | Figyelem: A keverési folyamat során feltétlenül ügyelni kell a sorrend betartására. Először adjon száradásgyorsítót és hígítót a lakkhoz és keverje addig, amíg homogén keverék nem jön létre. Az utolsó műveletben a katalizátort alaposan be kell keverni. Ettől a művelettől kezdve az anyagot aktiválta, és az felhasználható. |

#### Térhálósítók Hígítók Adalékok

|  |                                                                           |                                                                                  |
|--|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|  | A kész keverék térhálósodása                                              |                                                                                  |
|  | Feldolgozási idő 20°C, 65% rel. páratartalom 20% TUP 9500-F hozzáadásával | 50 percig                                                                        |
|  | Száradásgyorsító                                                          | 2% AUP 6570 (781.35) súlytól függően<br>3% AUP 6570 (781.35) térfogattól függően |
|  | Hígító                                                                    | TUP 9500-F (992.31) gyors száradás                                               |
|  | Katalizátor                                                               | 2% HUP 6500 (340.56) súlytól függően<br>3% HUP 6500 (340.56) térfogattól függően |

#### Alkalmazás

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                |           |
| Szórónyomás (bar)                                                              | 1.5-3.0   |
| Fúvókaméret (mm)                                                               | 2.5-3.0   |
| Hígító hozzáadása (%)                                                          | 20 - 25   |
| Feldolgozási viszkozitás DIN 6 mm (mp)                                         | 18-20     |
| Műveletenként felvitt mennyiség (g/m2)                                         | 250 - 350 |
| Műveletenként kiadósság (m2/l)                                                 | 2 -3      |
| A lakkrétegek maximális száma ezzel a termékkel                                | 3         |
| Várakozási idő ismételt felvitel előtt köztes csiszolás nélkül (óra)           | 1         |
| Maximális várakozási idő ismételt felvitel előtt köztes csiszolás nélkül (óra) | 3         |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletsorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról. Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorai termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-20 / 6

#### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

1/2

## PolydurColor

(ICLA 141.40/01)

| Száradási idő @ 20°C        |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| porszáraz                   | 50 perc elteltével |
| tapintásálló                | 2 óra elteltével   |
| csiszolható                 | 14 óra elteltével  |
| Száradási idő felvitel után | 20 perc            |

| Elősegített száradás           |         |
|--------------------------------|---------|
| Pihenőidő szobahőmérsékleten   | 20 perc |
| Forró levegős szárítás 40°C-on | 30 perc |
| Forró levegős szárítás 60°C-on | 30 perc |

Az AkzoNobel Wood Coatings termékei kizárólag professzionális és ipari felhasználók részére készülnek, mivel alkalmazásuk feltételezi a felületek kialakítására szolgáló vegyi/műszaki termékek kezelése és felhasználása területén szerzett alapismereteket. A tájékoztatókban a termékminőségünkkel kapcsolatban feltüntetett feldolgozási utasítások nem kötelező ajánlásnak tekintendők, és nem számítanak szavatosságvállalásnak. Az ajánlások tapasztalatainkon és kísérletssorozatokon alapulnak, és feladatuk az, hogy megkönnyítsék és támogassák átvevőink munkáját. Az ideális munkafeltételektől történő, bármilyen eltérés átvevőink felelősségi körébe tartozik és kihathat az alkalmazás (vég-) eredményére. Ez azonban nem mentesíti az átvevőt azon kötelezettsége alól, hogy a terméket és annak alkalmasságát a kezelendő felületen – leginkább próbafeldolgozás útján – ellenőrizze. Bármilyen kétség esetén alapanyag-tanácsadóink, valamint alkalmazás- és labortechnikusaink legjobb tudásuk szerint tájékoztatást adnak a megszerzett termék kezeléséről vagy feldolgozásáról.

Természetesen az AkzoNobel szavatolja termékei kifogástalan minőségét a mindenkorit termékspecifikációk alapján, azonban a szállított termékek alkalmazásáért kizárólag az átvevő felel. Amennyiben kifejezetten – írásban – ígéretet tettünk a termékek specifikus tulajdonságaira és megfelelőségére egy szerződésben meghatározott felhasználási célra, akkor az alkalmazástechnikai tanácsadás vagy tájékoztatás minden esetben kötelezettségvállalás nélkül történik és nem jelent szavatosságvállalást akkor sem, ha a tájékoztatást legjobb tudásunk szerint adtuk. Az AkzoNobel termékei azok átvevői által történő alkalmazásáért felelősséget vállal. Általános értékesítési és szállítási feltételei alapján, amelyekre ezennel felhívja az átvevők figyelmét. Internetes oldalunkon letölthető a mindenkor aktuális Műszaki tájékoztató. Az új kiadás megjelenése után megszűnik az addigi Műszaki tájékoztató érvényessége. Állapot: 2021-08-20 / 6

### EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Németország ● [www.akzonobel.com/wood](http://www.akzonobel.com/wood)

AN\_204450\_060919

2/2