

Aqualit A-PS130



Produkta apraksts

Apraksts	Ar ūdeni atšķaidāma vienkomenta parketa grunts laka uz akrilāta bāzes. Produkts paredzēts parketa grīdas sagatavošanai tālākam pārklājumam ar Aqualit A-PT260-__ vai A-PT230-___. Produkts samazina parketa grīdas sānu salīmēšanos, un tāpēc noteikti ir ieteicams kā grunts laka.
----------	---

Pielietojums

Apraksts	Produkts ir piemērots visiem biežāk izmantotajiem koka parketa veidiem un korķkokam.
----------	--

Produkta dati

Produkta kods	A-PS130
Bundžas izmērs	5l 1l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	20 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 1 gads
GOS direktīva ES robežvērtība šim produktam (kat. A/i): 140 g/l (2010)	Šis produkts satur maks. 90 g/l GOS.

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Neapstrādātām koka grīdām veikt pakāpenisku koka slīpēšanu atkarībā no koksnes un iekļāšanas veida.	P80 līdz maks. P120
	Ekstotiskas koku sugas / ekstraktvielas izdalošas koksnes	Izolēšana ar Aqualit A-IS180.

Apstrāde

	Rūpīgi samaisīt!
	Produktu samaisīt un uzklāt, kā aprakstīts sadaļā "Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas". Izmantojiet speciālu uzklāšanas rullīti parketam. Produktu ieliet krāsu vanniņā un nekad neliet tieši uz grīdas.

Cietinātāji Atšķaidītāji Piedevas

	Atšķaidīšana	nav nepieciešams pēc vajadzības krāna ūdens
--	--------------	---

Uzklāšana

Darba viskozitāte DIN 4 mm (sek.)	20
Patēriņš uz vienu klājumu (g/m ²)	70-125
Patēriņš uz vienu klājumu (m ² /l)	8-15

Žūšanas ilgums @ 20°C

putekļu neuzņēmīgs/-a	no 40 minūtēm
pieskāriensauss	no 90 minūtēm
slīpējams	no 4 stundām

Testēšanas standarti

	Vispārīgās būvuzraudzības pārbaudes sertifikāts par vāju uzliesmojamību saskaņā ar standartu DIN 4102/B1 uz grūti uzliesmojošām, B1 pārbaudītām kokskaidu plātnēm, arī finierētām.
	Būvizrādājumi, kas atbilst DIBT (Vācijas Būvtehnikas institūts) tehniskajiem noteikumiem. Parketam, kāpnēm u.c. iespējams pieprasīt CE marķējumu. AgBB (Vācijas Komisija būvizrādājumu ietekmes uz veselību novērtēšanai) atļauja izmantošanai parketa un koka grīdām saskaņā ar standartu DIN EN 14342.
	Tox Control - zīmogs, kas apzīmē lakoju/krāsojumu ar zemu emisiju līmeni

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārzinā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam līgumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-19 / 8