

Aqualit A-PJF100



Produktbeschreibung

Beschreibung	Wasserverdünnbare 1K Fugen kittlösung auf Acrylatbasis zum Füllen von kleinen Rissen und Fugen auf rohen Holzfußböden vor der Lackversiegelung. Verhindert das Absacken des Lackes und reduziert hierdurch eine Seitenverleimung.
--------------	---

Anwendungsbereich

Beschreibung	Sämtliche Holzfußböden aller gebräuchlichen Holzarten, massiv oder mit schleifbarer Nutzschicht.
--------------	--

Produktdaten

Produktcode	A-PJF100
Verpackungsgröße	5l 1l
Liebeviskosität DIN 4mm in sec.	20 ± 2
Haltbarkeit - Originalgebinde verschlossen	mind. 1 Jahr

Vorbehandlung Untergründe

	Neue unbehandelte Fußböden: Je nach Holz- und Verlegeart zunächst einen Grundschliff vornehmen. Fußboden gründlich absaugen.	P80 bis max. P120
	Renovieren bereits beschichteter Holzfußböden: Zunächst einen Grundschliff vornehmen und alte Lackschicht komplett entfernen. Fußboden gründlich absaugen.	P80 bis max. P120

Verarbeitung

	Gründlich schütteln oder aufrühren!
	Mittelschliff durchführen und den entstehenden Holzstaub in einem sauberen Behälter sammeln. Mit Aqualit A-PJF100 und dem Holzmehl im Mischungsverhältnis 2:1 bis 5:1 (je nach Holzart) eine spachtelbare Mischung erstellen. Während der Verarbeitung kann Aqualit A-PJF100 zum Verdünnen zugegeben werden. Fußboden mit rostfreiem Stahlpachtel mit der erstellten Mischung gleichmäßig absachteln und alle kleinen Risse und Fugen füllen. Produkt gleichmäßig spachteln und keinen Überschuss auf dem Boden lassen. Falls beim Verarbeiten Risse und Fugen durch ein Nachfallen sichtbar werden, kann die Mischung erneut nachgespachtelt werden.

Trockenzeit

schleifbar	ab 45 Minuten
------------	---------------

Produkte von AkzoNobel Wood Coatings werden ausschließlich für den professionellen und industriellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemisch/technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Abnehmer erleichtern und fördern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Abnehmer und kann sich auf das (End-) Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts geben Ihnen unsere Werkstoffberater sowie Anwendungs- und Labortechniker nach bestem Wissen Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AkzoNobel eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Abnehmer. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich - schriftlich - zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AkzoNobel haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Abnehmer nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Abnehmer hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann auf unseren Internetseiten abgerufen werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger Technischer Merkblätter. Stand: 2021-07-16 / 8

EMEA HQ

Akzo Nobel Hilden GmbH ● Düsseldorf Str. 96 - 100 ● 40721 Hilden ● Deutschland ● www.akzonobel.com/wood

AN_204450_060919

1/1