

Aqualit A-PJF100



Produkta apraksts

Apraksts	Ar ūdeni atšķaidāms vienkomponenta šuvju tepes šķīdums uz akrilāta bāzes nelielu plaisu un šuvju aizpildīšanai uz neapstrādātām koka grīdām pirms lakošanas/krāsošanas. Novērš lakas iegrimšanu un šādi samazina sānu salīmēšanos.
----------	--

Pielietojums

Apraksts	Visu biežāk izmantoto koksnes veidu koka grīdas, masīvas vai ar slīpējamu nodiluma kārtu.
----------	---

Produkta dati

Produkta kods	A-PJF100
Bundžas izmērs	5l 1l
Piegādes viskozitāte DIN 4 mm sekundē.	20 ± 2
Glabāšanas termiņš - aizvērtā oriģinālā tvertne	min. 1 gads

Pamatvirsmu priekšapstrāde

	Jaunas neapstrādātas grīdas: Atkarībā no koksnes un iekļāšanas veida vispirms veikt pamatslīpēšanu. Ar putekļu sūcēju grīdu rūpīgi attīrīt no putekļiem.	P80 līdz maks. P120
	Jau pārklātu koka grīdu renovēšana: Vispirms veikt pamatslīpēšanu un pilnībā noņemt veco lakas kārtu. Ar putekļu sūcēju grīdu rūpīgi attīrīt no putekļiem.	P80 līdz maks. P120

Apstrāde

	Rūpīgi sakratīt vai samaisīt!
	Veikt starpslīpēšanu un radušos koksnes putekļus savākt tīrā tvertnē. Ar Aqualit A-PJF100 un koksnes miltiem, ievērojot maisījuma proporciju 2:1 līdz 5:1 (atkarībā no koksnes veida) pagatavot špaktelējamu maisījumu. Apstrādes laikā atšķaidīšanai var pievienot Aqualit A-PJF100. Ar nerūsējošā tērauda špaktelīpstīņu vienmērīgi uzklāt pagatavoto maisījumu uz grīdas un aizpildīt visas sīkās plaisas un šuves. Produktu vienmērīgi iespaktelēt, neatstājot uz grīdas nekādas paliekas. Ja uzklāšanas gaitā iegrimšanas dēļ kļūst redzamas plaisas un šuves, papildus var veikt atkārtotu maisījuma špaktelēšanu.

Žūšanas ilgums @ 20°C

slīpējams	no 45 minūtēm
-----------	---------------

AkzoNobel Wood Coatings produkti ir ražoti tikai profesionāliem un rūpnieciskiem pārstrādātājiem, kuriem ir pamatzināšanas darbā ar ķīmiskiem/tehniskiem produktiem, kas paredzēti virsmu apdarei. Brošūrā sniegtās norādes par mūsu kvalitāti saistībā ar apstrādi ir uzskatāmas kā nesaistoši ieteikumi un nesniedz nekādu garantiju. Šie ieteikumi balstās uz mūsu pieredzi un testu sērijām un ir domāti mūsu klientu darba atvieglošanai un atbalstam. Ikviens iespējamā atkāpe no ideāliem darba apstākļiem ir mūsu klienta pārziņā un var ietekmēt pielietojuma (gala) rezultātu. Tomēr tas neatbrīvo klientu no viņa pienākuma pārbaudīt produktu un tā atbilstību apstrādājamajai virsmai, to sākotnēji pārbaudot uz testēšanai paredzētas materiāla virsmas. Ja neesat pārliecināts par iegādātā produkta pielietojumu vai pārstrādi, mūsu materiālu konsultanti, kā arī laboratorijas tehniskie darbinieki iespēju robežās sniegs jums nepieciešamo informāciju. Protams, AkzoNobel saistībā ar attiecīgo produktu specifikāciju saviem produktiem nodrošina nevainojamu kvalitāti, tomēr atbildību par piegādāto produktu izmantošanu uzņemas tikai un vienīgi klients. Ja vien mēs rakstiski neesam atrunājuši produkta specifiskās īpašības un pielietojumu kādam ligumā noteiktam izmantošanas mērķim, konsultēšana vai informēšana par tehnisko pielietojumu, kaut arī tā ir sniegta atbilstoši kompetencei, jebkurā gadījumā ir nesaistoša un nesniedz nekādu garantiju. AkzoNobel uzņemas atbildību par savu produktu izmantošanu, ko īsteno klients, ievērojot Vispārējos pārdošanas un piegādes noteikumus, uz kuriem ar šo klientam tiek norādīts. Attiecīgā aktuālā tehnisko datu lapa ir pieejama mūsu tīmekļa vietnēs. Publicējot atjauninātus izdevumus, iepriekšējās tehnisko datu lapas vairs nav spēkā. Redakcija: 2021-07-16 / 8